

Transmissions Lumineuse Altuglas® EX selon couleur et épaisseur nominale

		TL en % suivant épaisseur nominale en mm									
Référence	Ancienne référence	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
200 10000			92	92	92	92	92	92	92	92	92
200 14013											
200 16005				56	56	56	56	56	56	56	
200 27000		55	48	43	37	33	27	23	20	16	10
200 27001			49	47	43	40	29	34	29	20	
200 27003				79	76	74	71	63	56		
200 27004				52	49	46	36	32			
200 27005				89	85	83	80	77			
200 27006				76	72	68	59	52	45		
200 27007				58	54	50	43	37	32		
200 27008				47	42	38	31	26	21		10
200 27012						35					
200 27019								26			
200 27025						79					
200 47000					9	7	6				
200 48000				0	0	0	0	0	0	0	
270 27008				47	42	38	31	26	21		10
270 16009						55					
271 27008				47	42	38	31	26	21		10
272 27008				47	42	38	31	26	21		10
272 47003						0					

Valeurs données en %, avec une précision de + ou – 4 et pour l'épaisseur nominale selon notre procédure interne.

Les valeurs de transmission lumineuse ne sont pas modifiées dans le cas des grades chocs EI25 EI50 ou EI60 (code produit respectifs : 272, 271 ou 270).