

ALTUGLAS® NIGHT & DAY

PLAQUES ACRYLIQUES

réf 126-144

Jouer avec la lumière

Des plaques acryliques à l'effet magique
«2 en 1» entre le jour et la nuit.

Noire le jour par exemple, la même plaque
devient blanche la nuit une fois illuminée.

L'effet « Nuit et Jour » donne une dimension
supplémentaire à votre enseigne et accroît sa
visibilité.

Facilement thermoformable, la gamme Altuglas®
Night & Day (Nuit & Jour) se décline désormais en
noir & blanc, gris & blanc, vert & blanc et bleu & blanc

Performances

Benéficé: L'harmonie des couleurs, la magie de la lumière



Dans la journée, la couleur d'origine de la plaque.
La nuit, elle devient blanche une fois illuminée.
Excellentes propriétés de diffusion-Facilement thermoformable
Extrêmement résistante aux intempéries pour les applications extérieures
Une grande visibilité de votre enseigne avec de faibles dépenses énergétiques

4 couleurs à effet magique

Altuglas® Night & Day est disponible désormais en :

144.28042 **Black** & White
126.28022 **Grey** & White
126.24078 **Green** & White
126.23097 **Blue** & White

Pour vos projets : votre couleur sera optimisée sur
demande dans la gamme Night & Day.

Applications : enseignes lumineuses, stand
d'exposition, magasins et murs architecturaux...



altuglas.com/ altuglas-online.com

réf 126-144

PLAQUES ACRYLIQUES

Jouer avec la lumière

Des plaques acryliques à l'effet magique
«2 en 1» entre le jour et la nuit.

Noire le jour par exemple, la même plaque
devient blanche la nuit une fois illuminée.

Spécifications techniques

	Méthode de test	Unité	Valeur
Caractéristiques générales			
Densité	ISO 1183	g/cm ³	1,19
Absorption d'eau (24H)	ISO 62	%	0,3
Absorption d'eau (8 days)	ISO 62	%	0,5
Propriétés mécaniques			
Module d'élasticité	ISO 527-2	MPa	3300
Contrainte de rupture (traction à 23°C)	ISO 527	kJ/m ²	76
Charpy non entaillé	ISO 179/2D	kJ/m ²	12
Dureté Rockwell – Echelle M	ISO 2039	-	100
Propriétés thermiques			
Vicat (B50)	ISO 306	°C	115
Coefficient de dilatation (linéaire)	ISO 11359	mm/m/°C	0,65
Température maximum d'utilisation continue	-	°C	85
Température de thermoformage	-	°C	165-190
Propriétés optiques			
Transmission lumineuse (épaisseur 3mm) Dépend de la référence concernée	ISO 13 468	%	6 to 50
Pouvoir couvrant	-	-	optimisé
Inflammabilité			
Température d'auto-inflammation		°C	Approx. 450
Comportement à la combustion		-	Non coulant
Résistance au fil incandescent	EN 60 695-2-11	°C	750
Euroclass	EN 13501	-	E
UL	UL 94	-	HB

altuglas.com / altuglas-online.com

Les déclarations, informations techniques et recommandations incluses dans les présentes sont considérées comme étant exactes en date de celles-ci. Considérant que les conditions et méthodes d'utilisation du produit et des informations contenues dans les présentes échappent à notre contrôle, Altuglas International/Arkema décline expressément toute responsabilité.

AUCUNE GARANTIE D'APTITUDE POUR AUCUN TYPE D'EMPLOI PARTICULIER, OU TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST OFFERTE EN REGARD DES BIENS DÉCRITS OU DES INFORMATIONS FOURNIES DANS LES PRÉSENTES.

Les informations fournies dans les présentes se rapportent uniquement au produit spécifique désigné et peuvent ne pas être applicables lorsque ledit produit est utilisé en association avec d'autres matières ou dans quelque processus que ce soit. L'utilisateur devra tester de manière approfondie toute application avant commercialisation. Rien dans les présentes ne sera interprété comme une incitation à la violation de brevet. Il est en outre conseillé à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour s'assurer qu'une telle utilisation du produit ne constituera pas une violation de brevet.